

TIPO PRODUCTO 6/AIRE/6	APARIENCIA COLOR EXTERIOR	TRANSPARENCIA LUZ VISIBLE		RADIACIÓN SOLAR DISTRIBUCIÓN ENERGÉTICA				AISLAMIENTO TERMICO CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO			GANANCIA CALOR RELATIVO Índice GRC Kcal/hm²
		TRANSMISION TL %	REFLEXION RL %	TRANSMISION TE %	REFLEXIÓN RE %	FACT. SOLAR FS %	COEF. SOMBRÍA SC %	12 mm	16 mm	20 mm	
								K (Kcal/hm²·°C); valor U invierno			
6/TC88/6	CLARO	64	19	36	24	47	54	1,39	1,15	1,00	306
6/SC75/6	CLARO	59	22	28	35	34	39	1,51	1,30	1,14	226
6/SC75/Lwe 6	CLARO	56	24	25	35	29	34	1,23	1,08	0,97	196
6GY/TC88/6	GRIS	31	8	19	12	31	36	1,39	1,15	1,00	207
6GY/SC75/6	GRIS	29	10	15	15	24	28	1,51	1,30	1,14	165
6BR/TC88/6	BRONCE	39	9	22	13	32	37	1,39	1,15	1,00	215
6BR/SC75/6	BRONCE	36	12	17	17	25	29	1,51	1,30	1,14	170
6GR/TC88/6	VERDE	54	12	25	11	32	38	1,39	1,15	1,00	217
6GR/SC75/6	VERDE	50	18	21	14	25	29	1,51	1,30	1,14	171
6BL/TC88/6	AZUL	41	8	22	11	32	37	1,39	1,15	1,00	214
6BL/SC75/6	AZUL	38	11	17	14	25	29	1,51	1,30	1,14	169
GY35/TC88/6	GRIS/ESPEJO	25	28	17	25	24	28	1,33	1,11	0,97	165
GY35/SC75/6	GRIS/ESPEJO	23	31	15	27	20	23	1,46	1,25	1,10	138
GY20/TC88/6	GRIS/ESPEJO	15	41	11	24	17	19	1,31	1,10	0,96	117
GY20/SC75/6	GRIS/ESPEJO	14	44	9	26	14	17	1,43	1,22	1,08	104
PT35/TC88/6	PLATA/ESPEJO	25	23	18	29	24	27	1,33	1,11	0,97	160
PT35/SC75/6	PLATA/ESPEJO	24	26	13	34	19	22	1,46	1,25	1,10	133
PT20/TC88/6	PLATA/ESPEJO	15	33	10	29	15	18	1,31	1,10	0,96	108
PT20/SC75/6	PLATA/ESPEJO	14	36	8	31	13	16	1,43	1,22	1,08	98
BL35/TC88/6	AZUL/ESPEJO	25	37	18	21	24	28	1,33	1,11	0,97	164
BL35/SC75/6	AZUL/ESPEJO	23	39	13	26	20	23	1,46	1,25	1,10	137
BL20/TC88/6	AZUL/ESPEJO	14	44	11	20	17	20	1,31	1,10	0,96	119
BL20/SC75/6	AZUL/ESPEJO	13	46	10	21	15	17	1,43	1,22	1,08	107