



Avenida Principal 26/7
 Polígono Industrial Oeste
 San Ginés 30169 (Murcia)
 Teléfono: 968-880512
 Fax: 968-880499
 Email: corbalan@corbalan.com



LAMICID FORCE ANTI BALA

ANTI BALAS	PS 13	PS 100,66 PS 100 escaparate	PS 220	AB 260	AB 330	AB 380 S	AB 430 S	AB 480 S	AB 490 S
Peso	32 Kg/m ²	33Kg/m ²	50 Kg/m ²	63 Kg/m ²	81 Kg/m ²	91,5 Kg/m ²	102 Kg/m ²	112 Kg/m ²	117 Kg/m ²
Espesor	13,5 mm	14,3 mm	22,6 mm	25,8 mm	33,5 mm	39,5 mm	43 mm	47,5 mm	49 mm
Sin fragmento	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Clase Europea del vidrio	BR1 S	BR1 S	BR2S	BR3 S	BR4 S SG1-NS y SG2-S	BR5 S SG1-NS y SG2-S	BR5 S SG1-NS y SG2-S	BR6 S	BR6 S
Clasificación ANTI ROBO NF EN 356	P 4 A	P 5 A	P 7 B	P 6 B	P 7 B	P 8 B	P 8 B		

LAMICID FORCE ANTI AGRESION

ANTI AGRESION	PS 9	PS 11	PS 13	PS 100	PS 100 K-GLASS	PS 100 Escaparate	PS 130	PS 150 B	PS 150 T	PS 220	PS 300
Clasificación resistencia fractura NF EN 356	P 4 A	P 4 A	P 4 A	P 5 A	P 5 A	P 5 A	P 5 A	P 5 A	P 6 B	P 7 B	P 8 B
Espesor max(mm)	9,5	11,5	13,5	10,3	10,3	14,3	13	15	15	22,6	30,8
Tolerancia en mm	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6
Peso kg/m ²	22	27	32	23	23	33	29	34	34	50	67
Caract. lumin.* TL RL	0,89 0,07	0,87 0,07	0,87 0,07	0,9 0,07	0,82 0,1	0,88 0,07	0,89 0,08	0,89 0,08	0,89 0,07	0,88 0,07	0,85 0,07
Caract. energ.* TE RE AE	0,76 0,07 0,17	0,74 0,06 0,2	0,71 0,06 0,23	0,76 0,07 0,17	0,63 0,09 0,28	0,71 0,06 0,23	0,73 0,06 0,21	0,7 0,06 0,24	0,7 0,07 0,23	0,61 0,06 0,33	0,51 0,05 0,44
Factor solar* FS	80%	79%	77%	80%	70%	77%	79%	76%	76%	70%	62%



968-880512



comercial@corbalan.com

Visite nuestra web: www.corbalan.com