



**climaglas®**



**VALORES EN DOBLE ACRISTALAMIENTO 6 - 16 - 6 MM.**

Productos	UV	Luz Visible (EN 410)			Energía Solar ( EN 410)				EN 673
		Transmisión [Tuv] %	Transmisión [Tv] %	Reflexión Ext. [Rv] %	Rend. Color [Ra] %	Transmisión [Te] %	Reflexión [Re] %	Absorción [a] %	Factor Solar (g) %
<b>CLIMAGUARD® 1.4 D/DT ( Baja Emisividad ) Capa en cara 2</b>									
ClimaGuard® 1.4 D/DT	45.6	72.8	12.1	96.4	54.5	17.7	27.8	59.3	<b>1.6</b>
<b>CLIMAGUARD® 1.4 D/DT ( Baja Emisividad ) Capa en cara 3</b>									
ClimaGuard® 1.4 D/DT	45.6	72.8	12.5	96.4	54.5	19.9	25.6	68.0	<b>1.6</b>

Todos los valores son nominales y sujetos a tolerancias de producción. Valores espectrofotométricos determinados por el Instituto PRC Krochmann, Berlin según la norma EN 410 - Valores-U medidos y calculados según la norma EN 673.