

TIPO PRODUCTO 6/AIRE/6	APARIENCIA COLOR EXTERIOR	TRANSPARENCIA LUZ VISIBLE		RADIACION SOLAR DISTRIBUCIÓN ENERGÉTICA				AISLAMIENTO TERMICO CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO			GANANCIA CALOR RELATIVO Índice GRC Kcal/hm <sup>2</sup>
		TRANSMISION TL %	REFLEXIÓN RL %	TRANSMISION TE %	REFLEXIÓN RE %	FACT. SOLAR FS %	COEF. SOMBRA SC %	12 mm	16 mm	20 mm	
		K (Kcal/hm <sup>2</sup> ·C); valor U invierno									
6/HPR38/6	CLARO/DORADO	32	44	19	44	28	32	1,56	1,33	1,19	189
6/HPR28/6	CLARO/DORADO	24	53	14	49	22	26	1,55	1,32	1,17	154
6/HPR18/6	CLARO/DORADO	15	64	9	55	16	19	1,54	1,31	1,15	117
6GY/HPR38/6	GRIS/AZULADO	16	16	10	17	21	24	1,56	1,33	1,19	145
6GY/HPR28/6	GRIS	12	18	7	19	18	20	1,55	1,32	1,17	125
6GY/HPR18/6	GRIS	7	21	5	21	14	17	1,54	1,31	1,15	103
6BR/HPR38/6	BRONCE	19	19	11	21	21	25	1,56	1,33	1,19	149
6BR/HPR28/6	BRONCE	15	22	8	23	18	21	1,55	1,32	1,17	127
6BR/HPR18/6	BRONCE	9	26	5	25	14	17	1,54	1,31	1,15	105
6GR/HPR38/6	VERDE	27	34	13	19	21	25	1,56	1,33	1,19	149
6GR/HPR28/6	VERDE	21	40	10	21	18	21	1,55	1,32	1,17	128
6GR/HPR18/6	VERDE	13	48	6	24	15	17	1,54	1,31	1,15	105
6BL/HPR38/6	AZUL	21	19	11	18	21	25	1,56	1,33	1,19	148
6BL/HPR28/6	AZUL	16	22	9	20	18	21	1,55	1,32	1,17	127
6BL/HPR18/6	AZUL	10	26	6	22	14	17	1,54	1,31	1,15	105