GRUPO CORBALAN
Polig. Ind. Oeste Parc. 26/7
San Ginés 30169 (Murcia)
Tfno.: 968/886055
Fax: 968/882933
Web: www.corbalan.com

climaglas®

AISLAGLAS®

Sun-Guard

TIPO CORBALAN	ESPESOR ESTANDAR MM	U.V. %	LUZ VISIBLE TRANS-MISION %	LUZ VISIBLE REFLEXION INTERNA %	LUZ VISIBLE REFLEXION EXTERNA %	ENERGIA SOLAR REFLEXION EXTERNA %	ENERGIA SOLAR TRANS-MISION %	ENERGIA SOLAR ABSOR-CION %	EUROPA INVIERNO VALOR K W/m2 K Nocturno	EE.UU. - (ASHRAE) INVIERNO VALOR K BTU/hora x x F Nocturno	EE.UU. - (ASHRAE) VERANO Coeficiente de rendimiento térmico solar	EE.UU. - (ASHRAE) VERANO Rendimiento térmico relativo BTU/hora x
Datos de rendimiento de un doble acristalamiento SUNGUARD + FLOTADO	le aire de 12 mm.											
SUN-GUARD	4+4	33	47	16	15	12	37	52	2,7	0,45	0,45	114
CLARO/CLARO	5+5	31	47	16	15	11	35	54	2,7	0,45	0,44	112
	6+6	29	46	16	15	11	34	55	2,6	0,44	0,43	109
	8+6	27	46	16	15	11	32	57	2,6	0,44	0,42	106
SUN-GUARD	4+4	18	42	16	13	8	25	67	2,7	0,45	0,34	87
VERDE/CLARO	5+5	15	40	16	12	8	22	71	2,7	0,45	0,32	83
	6+6	13	39	16	12	7	19	73	2,6	0,44	0,3	78
	8+6	10	36	16	11	7	16	77	2,6	0,44	0,27	72
Datos de rendimiento de un doble	le aire de 12 mm. Plus en cara Nº 3											
SUN-GUARD	4+4	26	40	15	14	14	25	60	1,8	0,32	0,37	92
CLARO/CLARO	5+5	24	40	15	14	14	24	62	1,8	0,32	0,36	91
	6+6	23	40	14	14	13	24	64	1,7	0,32	0,36	89
	8+6	22	39	14	14	12	23	65	1,7	0,32	0,35	86
SUN-GUARD	4+4	14	36	14	12	9	18	73	1,8	0,32	0,28	71
VERDE/CLARO	5+5	12	34	14	11	8	16	76	1,8	0,32	0,27	68
	6+6	10	33	14	11	8	15	78	1,7	0,32	0,25	64
	8+6	8	31	14	10	7	13	80	1,7	0,32	0,22	58
Datos de rendimiento de un doble acristalamiento SUNGUARD PLUS + FLOTADO	le aire de 12 mm.											
	4+4	24	29	21	22	19	21	59	2,5	0,43	0,29	76
SUN-GUARD	5+5	23	29	21	22	19	20	61	2,5	0,43	0,29	75
PLUS	6+6	21	28	21	22	18	19	63	2,5	0,43	0,28	74
CLARO/CLARO	8+6	20	28	21	21	17	19	65	2,5	0,43	0,28	72
	4+4	13	26	21	18	11	14	74	2,5	0,43	0,24	64
SUN-GUARD	5+5	11	25	21	17	10	13	77	2,5	0,43	0,23	61
PLUS	6+6	9	24	21	17	10	12	79	2,5	0,43	0,22	59
VERDE/CLARO	8+6	7	22	20	15	8	10	82	2,5	0,43	0,2	56
Datos de rendimiento de un doble	le aire de 12 mm. W-E en cara Nº 3											
	4+4	19	25	18	22	20	15	65	1,7	0,32	0,24	62
SUN-GUARD	5+5	18	25	18	22	19	15	66	1,7	0,32	0,24	61
PLUS	6+6	17	24	18	21	19	14	67	1,7	0,32	0,23	60
CLARO/CLARO	8+6	16	24	18	21	17	14	69	1,7	0,32	0,23	59
	4+4	11	22	18	18	12	11	78	1,7	0,32	0,2	52
SUN-GUARD	5+5	9	21	18	17	10	10	80	1,7	0,32	0,19	50
PLUS	6+6	7	20	18	16	10	9	82	1,7	0,32	0,18	48
VERDE/CLARO	8+6	6	19	18	15	8	8	84	1,7	0,32	0,17	45